

Фотометрические данные ткани

Comfort Dustblock (1710)

белая, 200 см, 100% полиэстр, ценовая группа 3



Светоотражение - 61%	Теплоотражение – 56%
Светопропускание – 39%	Теплопропускание – 38%
Светопоглощение – 0%	Теплопоглощение – 6%

Процент пропускания УФ-излучения – 13%

Важно знать! Именно ультрафиолетовое излучение угрожает цветам предметов интерьера (выцветание ковров, обоев, мебели, проч.) Коэффициент пропускания УФ-излучения определяет долю этого излучения, проходящую сквозь складки конкретной ткани плиссе.