

Фотометрические данные ткани

Comfort Dustblock (1720)

бежевая, 200 см, 100% полиэстр, ценовая группа 3



Светоотражение - 55%	Теплоотражение – 55%
Светопропускание – 28%	Теплопропускание – 30%
Светопоглощение – 17%	Теплопоглощение – 15%

Процент пропускания УФ-излучения – 7%

Важно знать! Именно ультрафиолетовое излучение угрожает цветам предметов интерьера (выцветание ковров, обоев, мебели, проч.) Коэффициент пропускания УФ-излучения определяет долю этого излучения, проходящую сквозь складки конкретной ткани плиссе.