

Фотометрические данные ткани

Comfort Dustblock (1728)

бежевая, 200 см, 100% полиэстр, ценовая группа 3



| | |
|------------------------|------------------------|
| Светоотражение - 33% | Теплоотражение – 43% |
| Светопропускание – 13% | Теплопропускание – 23% |
| Светопоглощение – 54% | Теплопоглощение – 34% |

Процент пропускания УФ-излучения – 5%

Важно знать! Именно ультрафиолетовое излучение угрожает цветам предметов интерьера (выцветание ковров, обоев, мебели, проч.) Коэффициент пропускания УФ-излучения определяет долю этого излучения, проходящую сквозь складки конкретной ткани плиссе.