

Фотометрические данные ткани

Comfort Dustblock (1732)

коричневая, 200 см, 100% полиэстр, ценовая группа 3



Светоотражение - 8%	Теплоотражение – 28%
Светопропускание – 2%	Теплопропускание – 17%
Светопоглощение – 90%	Теплопоглощение – 55%

Процент пропускания УФ-излучения – 1%

Важно знать! Именно ультрафиолетовое излучение угрожает цветам предметов интерьера (выцветание ковров, обоев, мебели, проч.) Коэффициент пропускания УФ-излучения определяет долю этого излучения, проходящую сквозь складки конкретной ткани плиссе.