

Фотометрические данные ткани

Bambus (1850)

Белая с фактурой бамбука, 200 см, 100% полиэстр, ценовая группа 3



Светоотражение - 45%	Теплоотражение – 41%
Светопропускание – 55%	Теплопропускание – 56%
Светопоглощение – 0%	Теплопоглощение – 1%

Процент пропускания УФ-излучения – 41%

Важно знать! Именно ультрафиолетовое излучение угрожает цветам предметов интерьера (выцветание ковров, обоев, мебели, проч.) Коэффициент пропускания УФ-излучения определяет долю этого излучения, проходящую сквозь складки конкретной ткани плиссе.