

Фотометрические данные ткани

Rainbow crush Topar Plus (4700)

белая, 215 см, 100% полиэстр, ценовая группа 3



Светоотражение - 64%	Теплоотражение – 58%
Светопропускание – 36%	Теплопропускание – 39%
Светопоглощение – 0%	Теплопоглощение – 3%

Процент пропускания УФ-излучения – 6%

Важно знать! Именно ультрафиолетовое излучение угрожает цветам предметов интерьера (выцветание ковров, обоев, мебели, проч.) Коэффициент пропускания УФ-излучения определяет долю этого излучения, проходящую сквозь складки конкретной ткани плиссе.