

Фотометрические данные ткани

Chintz Topar Plus (5800)

белая, 255 см, 100% полиэстр, ценовая группа 1



Светоотражение - 65%	Теплоотражение – 56%
Светопропускание – 35%	Теплопропускание – 42%
Светопоглощение – 0%	Теплопоглощение – 2%

Процент пропускания УФ-излучения – 7%

Важно знать! Именно ультрафиолетовое излучение угрожает цветам предметов интерьера (выцветание ковров, обоев, мебели, проч.) Коэффициент пропускания УФ-излучения определяет долю этого излучения, проходящую сквозь складки конкретной ткани плиссе.