

## Фотометрические данные ткани

### Chintz Topar Plus (5810)

серая, 255 см, 100% полиэстр, ценовая группа 1



Светоотражение - 51%	Теплоотражение – 45%
Светопропускание – 20%	Теплопропускание – 24%
Свлопоглощение – 29%	Теплопоглощение – 31%

Процент пропускания УФ-излучения – 3%

**Важно знать!** Именно ультрафиолетовое излучение угрожает цветам предметов интерьера (выцветание ковров, обоев, мебели, проч.) Коэффициент пропускания УФ-излучения определяет долю этого излучения, проходящую сквозь складки конкретной ткани плиссе.