

Фотометрические данные ткани

Chintz Topar Plus (5820)

бежевая, 255 см, 100% полиэстр, ценовая группа 1



Светоотражение - 52%	Теплоотражение – 46%
Светопропускание – 29%	Теплопропускание – 33%
Свлопоглощение – 19%	Теплопоглощение – 21%

Процент пропускания УФ-излучения – 6%

Важно знать! Именно ультрафиолетовое излучение угрожает цветам предметов интерьера (выцветание ковров, обоев, мебели, проч.) Коэффициент пропускания УФ-излучения определяет долю этого излучения, проходящую сквозь складки конкретной ткани плиссе.