

## Фотометрические данные ткани

### Chintz Topar Plus (5896)

коричневая, 255 см, 100% полиэстр, ценовая группа 1



Светоотражение - 29%	Теплоотражение – 33%
Светопропускание – 13%	Теплопропускание – 25%
Свлопоглощение – 58%	Теплопоглощение – 42%

Процент пропускания УФ-излучения – 4%

**Важно знать!** Именно ультрафиолетовое излучение угрожает цветам предметов интерьера (выцветание ковров, обоев, мебели, проч.) Коэффициент пропускания УФ-излучения определяет долю этого излучения, проходящую сквозь складки конкретной ткани плиссе.