

Фотометрические данные ткани

Crush Topar Plus (7800)

белая, 215 см, 100% полиэстр, ценовая группа 4



Светоотражение - 67%	Теплоотражение – 59%
Светопропускание – 33%	Теплопропускание – 35%
Светопоглощение – 0%	Теплопоглощение – 6%

Процент пропускания УФ-излучения – 4%

Важно знать! Именно ультрафиолетовое излучение угрожает цветам предметов интерьера (выцветание ковров, обоев, мебели, проч.) Коэффициент пропускания УФ-излучения определяет долю этого излучения, проходящую сквозь складки конкретной ткани плиссе.