

## Фотометрические данные ткани

### Chintz Topar Office FR (9754)

Серая, 225 см, 100% полиэстр, ценовая группа 3



Светоотражение - 43%	Теплоотражение – 39%
Светопропускание – 4%	Теплопропускание – 8%
Свлопоглощение – 53%	Теплопоглощение – 53%

Процент пропускания УФ-излучения – 0%

**Важно знать!** Именно ультрафиолетовое излучение угрожает цветам предметов интерьера (выцветание ковров, обоев, мебели, проч.) Коэффициент пропускания УФ-излучения определяет долю этого излучения, проходящую сквозь складки конкретной ткани плиссе.