

Фотометрические данные ткани

Chintz Topar Office FR (9756)

Серая, 225 см, 100% полиэстр, ценовая группа 3



| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Светоотражение - 41% | Теплоотражение – 36% |
| Светопропускание – 2% | Теплопропускание – 5% |
| Светопоглощение – 57% | Теплопоглощение – 59% |

Процент пропускания УФ-излучения – 0%

Важно знать! Именно ультрафиолетовое излучение угрожает цветам предметов интерьера (выцветание ковров, обоев, мебели, проч.) Коэффициент пропускания УФ-излучения определяет долю этого излучения, проходящую сквозь складки конкретной ткани плиссе.